TermoPasty®
HERSTELLER: AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski
ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły, tel. 86 274 13 42
info@termopasty.pl, www.termopasty.pl

TECHNISCHES DATENBLATT

Graphit schmierstof

Schmierstof mit Graphitzusatz. Es enthält speziell ausgewählte Additive, die hervorragende Schmiereigenschaften und guten Korrosionsschutz bieten. Die Zugabe von Graphit erhöht den Widerstand des Schmierstoffes gegen Belastungen. Charakterisiert sich durch Beständigkeit gegen Wassereinwirkung.

Physikochemische Eigenschaften		
Aggregatzustand	paste	gas
Geruch	charakteristisch	
Farbe	grau	
Dichte bei 20°C	~0,9 g/cm³	
Löslichkeit im Wasser	löst sich nicht	
Wassergehalt	2%	
Walkpenetration bei 25°C	270 mm/10	
Abwurfpunkt	85°C	
Betriebstemperaturbereich	-20°C bis 60°C	

Anwendung:

- Autofedern,
- Schneckengetriebe und Zahngetriebe,
- Gewinde und Schrauben der Korrosionswirkung ausgesetzt,
- Ketten und andere schwer belastete Reibungsknoten, die im Temperaturbereich ab -20°C bis 60°C arbeiten.

Verpackungen:

Volumen	Art der verpackung	Sammelverpackung	Artikelcode
65 ml	Presse	6	ART.AGT-079
100 ml	Aerosol	4/20	ART.AGT-148
400 ml	Aerosol	4/12	ART.AGT-175

Lagerung:

In fest geschlossenen Verpackungen an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung lagern. Aufbewahren bei einer Temperatur von 50°C Getrennt von oxidierenden Substanzen aufbewahren. Keine PVC-Verpackungen verwenden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind mit dem aktuellen Stand unseres Wissens übereinstimmig. Diese beschreiben typische Eigenschaften und Anwendungen des Erzeugnisses. Die Angelegenheit des Benutzers ist jedoch die Untersuchung der Eignung dieses Produkts für bestimmte Anwendungen. Wir können keine Verantwortung für die erzielten Ergebnisse übernehmen, da die Verwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen.